### ⑬ 日本国特許庁 (JP)

# ①特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-200718

(f) Int. Cl.<sup>3</sup> F 16 C 1/26

識別記号

庁内整理番号 7332-3 J 砂公開 昭和57年(1982)12月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

②特

頭 昭56-85318

20出

願 昭56(1981)6月2日

⑩発 明 者 大平康幸

岐阜県羽島郡岐南町伏屋1200番

地

⑫発 明 者 松原善己

岐阜市鷺山1194番地

⑫発 明 者 岡村希光

岐阜県不破郡垂井町松島678番

地

⑫発 明 者 後藤恭嗣

岐阜市加納鉄砲町3丁目8番地

の7

⑪出 願 人 中央化学工業株式会社

岐阜県羽島郡岐南町八剣字大山

508番地

個代 理 人 弁理士 仙波正

外2名

#### 明制。

#### 1. 始明の名称

コントロールケーブルのアウターケーシングの 製造方法

#### 2、特許別求の範囲

熱可製性結晶性簡弱からなるチューブを高温券 朗気中で縦方向I輪延伸処理し、その級チューブ の制面を延伸方向に対し角度をもたせて連続した 螺旋状に切断することを特徴とするコントロール ケーブルのアウターケーシングの製造方法。

#### 3. 発明の軽細な鉱制

### . (発明の目的)

本発明は、コントロールケーブルのアウターケーシングの製造方法に関するものである。

本発明の主たる目的は、コントロールケーブル のインナーケーブルとアウターケーシング間の指 動抵抗を転少させて軽快に機作し存るようにする こと、さらに軽量化を図ること、及びアウターケ シング内における値の発生を抑えて強度の低下を 防ぐことにある。

#### (従来技術)

(1)

特開昭57-200718(2)

れてきたが、しかしこれらのコントロールケーブ ルには次のような欠点がある。

- (イ) 金属製のアウターケーシングを採用しているの で貫く、自動車、オートパイ、自転率などの軽量 化には何ら毎与しない。
- (ロ)アウターケーシングが雨に濡れると鎖び思く、 指動抵抗が大きくなって強度低下につながる。
- (ハ)インナーケーブルの外周面に被機磨を形成し、 あるいはライナーを嵌接する手間が掛り、製造コ ストの上昇につながる。
- (二) ライナーを嵌装するとケーブルの柔軟性が低下 し、レイアウトに耐服を受ける。

#### (発明の構成)

本発明は、熱可理性結晶性機関からなるチューブを高温雰囲気中で終方向に軸延伸処理することによりチューブ内の分子配向を延伸方向へ描えて強度を向上させ、その後チューブの側面を解験状に切断してチューブに可数性を持たせるようにし

(3)

記数値に限定されるものではない。

チューブ1 は、延伸相5 及び延伸相6 において 延伸されることによりその分子配向がチューブ1 の長さ方向に描い、引張り強さ、圧縮強さ及び耐 熱性が向上するとともに、圧縮力が作用したとき のひずみが減少する。

しかし、延伸されたままのチューブ1'は分子配のが軸方向に描っているので曲げ荷置に弱く、過大な曲げ荷置が作用すると配向関れを生じる。この配向関れを生じるものであるとかのの関れを生じるもので、自転車用を合むコントロールケーブルのように配車性が要求を含むコントロールケーブルのように配車性が要求をされるケーブルのアウターケーシングと、円周方向に対し所要の角度なをなすようにチューブ1'の周囲を頻度ない。この例ではチューブ1'の材質、内厚度径などにより次定されるものである。

(5)

たもので、以下実施例について説明する。

第1 図及び第2 図において、チューブ1 の素材は熱可配性結晶性徴配であって、ポリエステル、ポリアをド、ポリオレフイン、ポリアをタールなどが適当で、所契の内外径を育するように長尺に形成されている。このチューブ1 を延伸を置の延伸ロール4 で挟持する。延伸ロール3 及び延伸ロール4 で挟持する。延伸ロール2 と延伸ロール3 と延伸ロール4 の中間に第2 の延伸権6 を設け、延伸ロール4 の中間に第2 の延伸権6 を設け、延伸相5 と延伸相6 ヘチューブ1 の素材のガラス 転位点から融点付近までの高温空気、素気、または液体を装き込んで各延伸槽5、6内を高温雰囲気に保つ。延伸温度はチューブ1 の素材、肉厚などによって異なる。

延伸ロール2、3、4 を延伸率に対応した速度で回 転させて終方向1 軸延伸処理する。例えば第1 の 延伸槽5 では約3.5 倍に延伸し、第2 の延伸槽5 では約1.5 倍に延伸する。ただし延伸の倍率は上

(4)

オートバイ、自転車のプレーキ用コントロールケーブルでは、プレーキ操作時にアウターケーブルの圧縮方向に大きな力が作用するので、角度αがあまり大きくなると座屈を生じて破断し易くなる。この角度α 20 前後までが好ましい。

プレーキ用以外のコントロールケーブル、例え はアクセルケーブル、トランクオープナーのケー ブルでは大きな圧ぬ力が作用しないので、角度α は60前後までは可能である。

延伸されたチューブ1'の局面を観察状に切断するには、チューブ1'に対して角度ので交換するように刃物8を設け、その刃物8をチューブ1'の周間に押圧し、チューブ1'をその軸心の回りに回転させるか、あるいは刃物8をチューブ1'の回りに回転させるか、あるいは刃物8をチューブ1'の回りにのでさせるか、あるいは刃物8をチューブ1'に刃物8により切断されてアウターケーシング1"は適当な長さに切断して関係によりでの金乗9を嵌着し、必要に応じてアウターケー

(6)

特開昭57-200718(3)

シング (<sup>\*\*</sup>の外周に被覆を行い、インナーケーブル を排通してコントロールケーブルを構成する。

第3 図に各種のコントロールケーブルを実象に 自転車に破着して制助停止距離を制定した結果を 示す。 (別定は5 回ずつ行い、因上にプロペトし た。)

例定に供した自転車はスポーツ車で、時達15Km で走行中に後プレーキだけで急制動し、停止する ために要する距離を測定した。路面は平祖なコン クリート舗装面である。

資料®はポリエステル製のアウターケーシング を採用したケーブルで、延伸処理されていないも のである。この結果を見ると、動動停止取離は10 a~12mが要である。

資料®は本発明のアウターケーシング(ポリエステル製)を採用したケーブルである。この結果を見ると、細動停止阻離は5回動後必要である。

資料のは従来の側製のアウターケーシングを採

(7)

が向上するから、高温等圏気中で使用される常橋 機器の電線束を保護するスパイラルテープや油空 圧機器の配管を保護するスパイラルテープとして の用途があることは勿論である。

(発明の効果)

本発明は熱可塑性結晶性機能からなるチューブに延伸処理を行い、その後チューブの周面を螺旋状に切断するようにしたので、以下の程点を育する。

- (イ)延伸処理によって圧縮力に対する強度が向上するとともに、圧縮力が作用したときのひずみが転 少し、プレーキ用コントロールケーブルではプレ ーキが確実に作動する。
- (ロ) ((ロ) ((ロ) ) ((D) ) ((D)
- (ハ)素材が樹脂であるから自己養殖性に優れ、インナーケーブルの指動抵抗が緩めてかさくなり、インナーケーブルの指動時に引掛りもなく軽快に提

用したケーブルである。この結果を見ると、翻動 停止距離は3.5m的後必要である。

資料のは資料のと同様に調整のアウターケーシングを採用したケーブルで、資料のとは製造会社を異にする。この結果を見ると、創動停止距離は8.5m的後必要である。

JIS 規格によると、時速15kmで走行中の自転車が後プレーキだけで制動する場合、制動距離は7m以下であることが規定されている。従って、上記 賢料 Q は 場格外で、プレー年用コントロールケーブルに不適当である。 資料 ® (本発明品) は 要料 ©、 要料 © に比較して若干制動距離を多く必要とするものの、規格内でプレーキ用コントロールケーブルとして適当である。

尚、上記実題例では本発明の実施により得られるアウターケーシングを、コントロールケーブルのアウターケーシングに採用した場合についてのみ説明したが、本発明では延伸処理によって耐熱性

(8)

作し得る。従って、往袖を必要としない。

- (二)前の発生がなく、従って強度の低下が少なくな あ。
- (ホ) 鋼製のアウターケーシングと比較して非常に軽く (鋼製のものの約光)、自動車、オートパイ、 自転車などの軽量化に役立つ。
- (へ)ライナーを内装したものと比較してライナー製作やアウターケーシングへの挿入の手間を要せず、 製造コストは安価である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明によって得られるアウターチューブの斜視図、第2図は 本発明の実施に用いられる装置の一例の表路図、第2 図は制動停止距離の 御定結果を示すグラフである。

(主要部分の符号の説明)


1 ・・・チューブ 2,3,4・・・延伸ロール


5,6 . . 延伸相 8 . . . . 到的


代選人 弁羅士 仙 彼 正(外2名)

(9)

. at 2 m







-88-